



PROMOTOR DE ADHERENCIA SERIE 44-900

PERFIL DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN GENÉRICA	Promotor de adherencia
USO COMÚN	Paquete de aditivos para promover la adherencia y la protección contra la corrosión de las Series 35 y 115, en sustratos e imprimadores seleccionados.

DATOS TÉCNICOS

VOLUMEN DE SÓLIDOS	6,0 ± 0,1%
COMPUESTO ORGÁNICO VOLÁTIL	0 g/L (0 lb/gal)
EMBALAJE	Contenedor plástico de 32 onzas
PESO NETO POR GALÓN	3,82 ± 0,11 kg (8,42 ± 0,10 lb)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	Mínimo 4 °C (40 °F) Máximo 43 °C (110 °F) Evite el congelamiento.
VIDA ÚTIL DE ALMACENAMIENTO	12 meses, a la temperatura de almacenamiento recomendada.
PUNTO DE INFLAMACIÓN	>95 °C (200 °F)
SALUD Y SEGURIDAD	Los productos de pintura contienen ingredientes químicos considerados peligrosos. Antes de utilizar este producto, lea la etiqueta de advertencia del contenedor y la hoja técnica de seguridad de materiales para obtener información importante sobre salud y seguridad. Mantener fuera del alcance de los niños.

APLICACIÓN/USO

MEZCLAR Agite el contenedor antes de agregarlo para asegurar una incorporación total. Agregue una cantidad moderada de la Serie 44-900 en la pintura y mezcle bien mientras agita levemente. **NO MEZCLE EN UNA FORMA QUE INTRODUZCA BURBUJAS DE AIRE NI AGITE.** Los niveles recomendados son:

Series	5 galones	1 galón	1/4 de galón
35	25 onzas	5 onzas	1,2 onzas
115	25 onzas	5 onzas	1,2 onzas

GARANTIA Y LIMITACION DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS VENDEDORES: Tnemec Company, Inc. garantiza solamente que los recubrimientos representados aquí satisfacen los estándares de la formulación de Tnemec Company, Inc. LA GARANTIA DESCRITA EN EL PARRAFO ARRIBA TOMA EL LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTIA, EXPRESADO O IMPLICADO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A CUALQUIER GARANTIA IMPLICADA DE LA ABILIDAD DEL COMERCIANTE O APTITUD PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. NO HAY GARANTIAS QUE EXTIENDEN MAS ALLA DE LA DESCRIPCION ESCRITA AQUI. El remedio único y exclusivo del comprador contra Tnemec Company, Inc. es cambiar el producto en caso de encontrar una condición defectiva del producto para existir y el remedio exclusivo no habrá fallado sus propósitos esenciales mientras que Tnemec está dispuesto a proporcionar un producto reemplazo comparable al comparador. NO REMEDIO OTRO (INLUYE, PERO NO LIMITADO A, DANOS FORTUITO O CONSECUENTE PARA BENEFICIOS PERDIDOS, VENTAS PERDIDAS, LESION A LA PERSONA O A LA PROPIEDAD, DANOS AMBIENTALES O CUALQUIER OTRA PERDIDA FORTUITA O CONSECUENTE) ESTE DISPONIBLE PARA EL COMPRADOR. Información técnica y del uso aquí está preparada a efecto de establecer un perfil general del recubrimiento y procedimientos apropiados del uso del recubrimiento. Resultados de las pruebas del funcionamiento fueron obtenidos en un ambiente controlado y Tnemec Company no hace ninguna reclamación que estas pruebas, o cualquier otras pruebas, representen exactamente todos los ambientes. Como los factores de aplicación, ambiental, y diseño pueden variar considerablemente, se debe adoptar precauciones razonables en la selección y uso del recubrimiento.

Tnemec Company Incorporated 6800 Corporate Drive Kansas City, Missouri 64120-1372 1-800-TNEMEC1 Fax: 1-816-483-3969 www.tnemec.com

